

## Características

**FIJA TORNILLOS FUERZA MEDIA** es una traba química anaeróbica, que polimeriza (seca, cura, endurece) en ausencia de aire y al estar en contacto entre dos superficies metálicas, fijándolas, reteniéndolas, bloqueándolas e impidiendo su aflojamiento.

**FIJA TORNILLOS FUERZA MEDIA** fue desarrollado para el uso en uniones roscadas, por cuanto la traba química se acomoda entre los hilos de la rosca, ocupando los espacios interiores y al polimerizar logra que los cuerpos trabajen como si fuera uno solo, absorbiendo los golpes y vibraciones, impidiendo el aflojamiento, el desajuste y la pérdida de las piezas.

**FIJA TORNILLOS FUERZA MEDIA** es un efectivo sellante y evita la oxidación de las superficies. El excedente de producto que queda expuesto al aire no cura, no contamina y puede ser limpiado fácilmente.



## Aplicaciones

**FIJA TORNILLOS FUERZA MEDIA** es el producto indicado para solucionar el aflojamiento de tornillos y tuercas de contacto metal-metal. Ideal para utilizarse en tuercas o fijadores de 1/4" a 3/4". Para desmontar las piezas es necesario el uso de herramientas adecuadas y la debida fuerza de torque. Entre más grande sea el tornillo se requiere una mayor fuerza.

## Propiedades

Parámetros	Valores
<b>SIN POLIMERIZAR</b>	
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Azul
Densidad T = 20 °C (g/ml)	1,09 – 1,11
Viscosidad T = 25 °C (cps)	4.000 – 6.000
Tiempo de fijación (min)	15
Tiempo de cura total (h)	24
Tiempo de vida útil	3 años
<b>POLIMERIZADO</b>	
Aspecto	Sólido, polímero
Temperatura de trabajo (°C)	-50 a +148
Torque de quiebre 1 hora después de aplicado (Kg-cm)	> 69
Torque de quiebre 24 horas después de aplicado (Kg-cm)	> 92
Resistencia química	Lubricantes, fluidos hidráulicos, solventes orgánicos, ácidos y bases.

## Instrucciones de uso

1. Limpie muy bien las partes a ensamblar, retirando el polvo y la grasa o aceite de cada una de ellas.
2. Agite el frasco antes de cada aplicación.
3. Aplique **FIJA TORNILLOS FUERZA MEDIA** sobre las superficies roscadas.
4. Ensamble las piezas y espere el tiempo de fijación indicado.
5. No mueva las piezas durante 15 minutos.

## Presentaciones

- 1101006 - 10 g en empaque blíster - 30 unidades por caja.

## Toxicidad

**FIJA TORNILLOS FUERZA MEDIA** es un producto de baja toxicidad, sin embargo, el continuo contacto con la piel puede causar sensibilización. En tal caso es recomendable utilizar guantes de polietileno o neopreno. Si el tiempo de exposición es menor de 15 minutos se recomienda guantes de látex. Se recomienda aplicarlo en áreas ventiladas. En caso de contacto con los ojos remueva rápidamente con abundante agua.

## Almacenamiento

Mantener en un lugar fresco y seco ( $T < 25^{\circ}\text{C}$ ), libres de la luz solar y en los envases originales cerrados. Una vez el producto está abierto y en uso, no debe permitir que ingresen partículas de metal al interior del frasco (esto causa la polimerización/solidificación del producto). El almacenaje debe durar poco tiempo después de abierto el producto.

## Manejo

Evite cualquier contaminación del producto. Para esto utilice el pico aplicador y cubra los tres primeros hilos de la rosca. Evite las radiaciones causadas por soldadura eléctrica. **NO RE-ENVASE EL PRODUCTO, UNA VEZ SALIDO DE SU ENVASE ORIGINAL.**

### Oct-13

La información contenida en esta hoja está basada en nuestro mejor conocimiento y experiencia pero es solamente de carácter informativo. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos con procedimientos o métodos que no estén bajo nuestro control.